

# PIPE SPECIFICATION

## IS 4984:2016

**DIMENSION OF HDPE PIPE AS PER IS 4984:2016**

DIMENSION OF HDPE PIPE AS PER IS 4984:2016																									
Grade of Material				SDR 41		SDR 33		SDR 26		SDR 21		SDR 17		SDR 13.6		SDR 11		SDR 9		SDR 7.4		SDR 6			
				NOMINAL PRESSURE (PN) bar																					
PE 63				PN 2		PN 2.5		PN 3.2		PN 4		PN 5		PN 6		PN 8									
PE 80				PN 2.5		PN 3.2		PN 4		PN 5		PN 6		PN 8		PN 10		PN 12.5		PN 16		PN 20			
PE 100				PN 3		PN 4		PN 5		PN 6		PN 8		PN 10		PN 12.5		PN 16		PN 20					
Nominal Size	OD (mm)		Ovality	Wall Thicknesses																					
	MIN	MAX	MM	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX		
16	16.0	16.3	1.2																1.8	2.1	2.2	2.5	2.7	3.1	
20	20.0	20.3	1.2														1.9	2.2	2.3	2.6	2.7	3.1	3.4	3.8	
25	25.0	25.3	1.2												1.9	2.2	2.3	2.6	2.8	3.2	3.4	3.8	4.2	4.7	
32	32.0	32.3	1.3											1.9	2.2	2.4	2.7	2.9	3.3	3.6	4.1	4.4	4.9	5.4	6.0
40	40.0	40.4	1.4						1.9	2.2	2.4	2.7	3.0	3.4	3.7	4.2	4.5	5.1	5.4	6.0	6.7	7.5			
50	50.0	50.4	1.4					2.0	2.3	2.4	2.7	3.0	3.4	3.7	4.2	4.6	5.2	5.6	6.3	6.8	7.6	8.4	9.3		
63	63.0	63.4	1.5					2.5	2.9	3.0	3.4	3.7	4.2	4.7	5.3	5.8	6.5	7.0	7.8	8.6	9.6	10.5	11.7		
75	75.0	75.5	1.6	1.9	2.2	2.3	2.6	2.9	3.3	3.6	4.1	4.5	5.1	5.6	6.3	6.9	7.7	8.4	9.3	10.2	11.3	12.5	13.9		
90	90.0	90.6	1.8	2.2	2.5	2.8	3.2	3.5	4.0	4.3	4.8	5.3	5.9	6.7	7.5	8.2	9.1	10.0	11.1	12.2	13.5	15.0	16.6		
110	110.0	110.7	2.2	2.7	3.1	3.4	3.8	4.3	4.8	5.3	6.0	6.5	7.3	8.1	9.0	10.0	11.1	12.3	13.6	14.9	16.5	18.4	20.3		
125	125.0	125.8	2.5	3.1	3.5	3.8	4.3	4.8	5.4	6.0	6.7	7.4	8.2	9.2	10.2	11.4	12.7	13.9	15.4	16.9	18.7	20.9	23.1		
140	140.0	140.9	2.8	3.5	4.0	4.3	4.8	5.4	6.0	6.7	7.5	8.3	9.2	10.3	11.4	12.8	14.2	15.6	17.3	19.0	21.0	23.4	25.8		
160	160.0	161.0	3.2	3.9	4.4	4.9	5.5	6.2	6.9	7.7	8.6	9.5	10.6	11.8	13.1	14.6	16.2	17.8	19.7	21.7	24.0	26.7	29.5		
180	180.0	181.1	3.6	4.4	4.9	5.5	6.2	7.0	7.8	8.6	9.6	10.6	11.8	13.3	14.7	16.4	18.1	20.0	22.1	24.4	26.9	30.0	33.1		
200	200.0	201.2	4.0	4.9	5.5	6.1	6.8	7.7	8.6	9.6	10.7	11.8	13.1	14.7	16.3	18.2	20.1	22.3	24.6	27.1	29.9	33.4	36.8		
225	225.0	226.4	4.5	5.5	6.2	6.9	7.7	8.7	9.7	10.8	12.0	13.3	14.7	16.6	18.4	20.5	22.7	25.0	27.6	30.5	33.7	37.5	41.4		
250	250.0	251.5	5.0	6.1	6.8	7.6	8.5	9.7	10.8	12.0	13.3	14.7	16.3	18.4	20.3	22.8	25.2	27.8	30.7	33.8	37.3	41.7	46.0		
280	280.0	281.7	9.8	6.9	7.7	8.5	9.5	10.8	12.0	13.4	14.8	16.5	18.3	20.6	22.8	25.5	28.2	31.2	34.4	37.9	41.8	46.7	51.5		
315	315.0	316.9	11.1	7.7	8.6	9.6	10.7	12.2	13.5	15.0	16.6	18.6	20.6	23.2	25.6	28.7	31.7	35.0	38.6	42.6	47.0	52.5	57.9		
355	355.0	357.2	12.5	8.7	9.7	10.8	12.0	13.7	15.2	16.9	18.7	20.9	23.1	26.1	28.8	32.3	35.6	39.5	43.6	48.0	52.9	59.2	65.2		
400	400.0	402.4	14.0	9.8	10.9	12.2	13.5	T 5.4	17.0	19.1	21.1	23.6	26.1	29.5	32.6	36.4	40.1	44.5	49.1	54.1	59.6	66.7	73.5		
450	450.0	452.7	15.6	11.0	12.2	13.7	15.2	17.3	19.1	21.5	23.8	26.5	29.3	33.1	36.5	40.9	45.1	50.0	55.1	60.9	67.1	75.0	82.6		
500	500.0	503.0	17.5	12.2	13.5	15.2	16.8	19.3	21.3	23.9	26.4	29.5	32.6	36.8	40.6	45.5	50.2	55.6	61.3	67.6	74.5	83.4	91.8		
560	560.0	563.4	19.6	13.7	15.2	17.0	18.8	21.6	23.9	26.7	29.5	33.0	36.4	41.2	45.4	50.9	56.1	62.3	68.6	75.7	83.4	93.4	102.8		
630	630.0	633.8	22.1	15.4	17.0	19.1	21.1	24.3	26.8	30.0	33.1	37.1	40.9	46.4	51.1	57.3	63.1	70.0	77.1	85.2	93.8	105.0	115.6		

Current  
Production  
Range

Under  
Commissioning